

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ROCKGUARD-ST เป็นน้ำยาอะคริลิกโพลีเมอร์ 100% สำหรับเคลือบพื้นผิวของวัสดุทำงาน ป้องกันน้ำซึมและรบกวนสภาพ เนื้อฟิล์มแข็ง มีคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ทนทานต่อรังสี UV ทนทานต่อสภาวะอากาศ

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะสำหรับเคลือบงานก่ออิฐโชว์ กระเบื้องดินเผา หินธรรมชาติทุกชนิด
- พับหรือพื้นคอนกรีตขัดเรียบหรือขัดมัน งานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย
- งานไม้เทียม หรือไฟเบอร์ซีเมนต์
- งานกรวดล้าง ทรายล้าง
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติเด่น

- เคลือบผิวป้องกันคราบสกปรก เชื้อราและตะไคร่น้ำ
- แข็งแรง ทนทานต่อการขีดข่วน
- ทำให้พื้นผิวทำความสะอาดได้ง่าย
- ยืดอายุการใช้งานของพื้นผิวให้สวยงามยาวนานขึ้น
- ใช้งานง่ายได้ทั้งลูกกลิ้ง แปรง หรือการพ่น

ข้อมูลเทคนิค

คุณสมบัติ	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวใส	-
ความถ่วงจำเพาะ (Density)	0.91 ± 0.02	ASTM D1475
ค่าการดูดซึมน้ำที่พื้นผิว, 28 วัน	< 0.05 ml/(m ² /s)	BS 1881 Part 208
ระยะเวลาแห้ง	2 ชั่วโมง	-

ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะทาจะต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากฝุ่นผง เศษปูนซีเมนต์ต่างๆ คราบไขมันหรือสารเคลือบเงาอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการหลุดร่อนของน้ำยา

ขั้นตอนการทำงาน

- สำหรับการลงน้ำยาสามารถใช้ได้ทั้งการพ่น และการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งซี่ไปมา 1-2 รอบขึ้นกับความเงาที่ต้องการโดยในระหว่างชั้นควรทิ้งให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง
- หลังจากลงน้ำยาเสร็จทิ้งไว้ให้แห้ง 12 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน

PROTECTIVE COATING

PROTECTIVE COATING

อัตราการใช้งาน

การใช้	อัตราการใช้งาน	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้งาน
แบบทา	0.15 – 0.20 ลิตร/ตร.ม./ชั้น	2	45 ตร.ม. ต่อถัง
แบบพ่น	0.12 – 0.15 ลิตร/ตร.ม./ชั้น	2	60 ตร.ม. ต่อถัง

* อัตราการใช้งานที่ให้เป็นเพียงค่าโดยประมาณเนื่องจากความพรุนของพื้นผิวต่างๆกัน รวมถึงวิธีการทา แนะนำให้ทำการทดสอบในสภาพการใช้งานจริง

การทำความสะอาดหลังการใช้งาน

- ควรทำความสะอาดเครื่องมือและถังพ่นที่ออกด้วยทินเนอร์หรือโซลเว้นท์ทันทีหลังจากใช้งาน
- วัสดุที่เหลือควรปิดฝาให้สนิทก่อนจัดเก็บ

ข้อแนะนำ

- ทำงานในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
- ไม่ควรทำในวันที่อากาศมีความชื้นสูงหรือฝนตก
- เก็บให้พ้นมือเด็ก ความร้อน และเปลวไฟ

ข้อแนะนำความปลอดภัย

ควรใส่ถุงมือ เสื้อคลุม ป้าปิดจมูก แว่นตาป้องกันและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยขณะใช้งาน หากมีการสัมผัสกับสาร ให้ล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาด ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วพบแพทย์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารความปลอดภัยของวัสดุ

ขนาดบรรจุ

18 ลิตร ต่อถัง

อายุและการเก็บรักษา

ควรเก็บวัสดุที่อุณหภูมิห้องในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด พลาสติกที่มีอายุ 12 เดือนในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดใช้งานและในสภาพการจัดเก็บที่เหมาะสม

การลงนามสิทธิเรียกร้อง: ข้อมูลต่างๆที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในการใช้งานจริงพบที่อาจมีความแตกต่างเนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่ส่งต้องทดสอบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติก่อนการใช้งานจริง ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร คำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากพนักงานขายไม่ลบล้างบทบัญญัติในเงื่อนไขหรือข้อผูกพันในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการรับประกันใดๆที่สืบเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอเอกสารเทคนิคฉบับล่าสุดจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนขายเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน

บริษัท เคฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด
14/12 หมู่ 5 ตำบลวังพร้าว อำเภอป่าซาง จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2-569-1540 • แฟกซ์: +66-2-569-1541
อีเมล: clevconthailand@gmail.com • เว็บไซต์: www.clevconthai.com



ISO 9001:2015 Certified